

MypoTHERM® Isolatieband

Toepassing

- De probleemoplosser voor hoeken, bochten, vertakkingen, armaturen, verdelerbatterijen en nog veel meer

Uw voordelen

- Bijzonder geschikt voor het wikkelen van variabele isolatiedikten
- Vervaardigd uit hoogwaardige MÜPROGON vezels, zonder chemische bindmiddelen
- 100 % vol synthetisch
- Geen gebruik van agressieve kleefstoffen
- Beschermt de leiding tegen geluidsbruggen door stucwerk en mortel
- Beschermt de leiding tegen corrosie
- Werkt geluiddempend en reduceert de geluidsoverdracht bij in de wand of vloer verwerkte leidingen



Met vocht- en mortelversperring



Zonder vochtversperring



De gegevens

Temperatuurbestendigheid	-60 °C tot +220 °C
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
Scheurtreksterkte, lengte	9.500 N
Scheurtreksterkte, dwars	8.700 N

Uitvoering	Isolatiedikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m/rol]	Inhoud [rollen]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Zonder vochtversperring	2	70	5	100	167666	1	Zak
met vochtversperring					167667		

Isolatieband verbruiktabel

Leidingmaten		Benodigd isolatieband 70 mm breed per strekkende meter leiding [m]
Nominale diameter [inch]	Buitendiameter [mm]	
3/8"	17,2	2
1/2"	21,3	2,2
3/4"	26,9	2,8
1"	33,7	3,4
1 1/4"	42,4	4,2
1 1/2"	48,3	4,6
2"	60,3	5,8

Deze tabel is basis van een 50 % overlapping berekend. Bij een banddikte van 2 mm verkrijgt men een isolatie van 4 mm dik.

